

# REFRACTORY SAND

## مشخصات کلی

مواد نسوز طبیعی بیش از ۱۳۵۰ درجه سانتی گراد به  
دلیل میزان MGO بالا ۵۱٪  
نقطه ذوب بالا و نسوز تا ۱۷۶۰ درجه سانتیگراد  
مقاومت در برابر شوک حرارتی بالا  
انبساط حرارتی کم  
عملکرد مکانیکی و حرارتی بالا  
ناخالصی های کم و  $LOI < 2\%$   
رطوبت و جذب آب کم کمتر از ۱٪



## \*دانه بندی (میلیمتر)

1-5 | 3-6  
2-5 | 3-7  
2-6 | 3-8  
2-7 | 4-8  
2-8 | 4-9



قابلیت تولید سفارشی با دانه بندی و بسته بندی سفارشی مشتری نیز وجود دارد

سمنان - شهرک صنعتی شرق - مرکز کسب و کار شهرک صنعتی ۰۲۳۳۳۶۵۳۶۹۲ - ۰۹۱۲۴۳۱۱۰۰۷

[www.chemkraft.ir](http://www.chemkraft.ir) [info@chemkraft.ir](mailto:info@chemkraft.ir)

